

Abschlussprofil

Artikel Nr.: 20334

Farben: lt. Katalog
 Verpackung: lt. Katalog
 Werkstoff: Hart-PVC, Calcium Zinkstabilisiertes PVC-Compound
 Blei- Cadmium- bzw. Asbestfrei.

Technische Daten

Merkmal	Prüfvorschrift	Prüfergebnis (Mittelwert)
Schrumpfung	72 Std. bei 70°C	<0,20 %
Dichte	DIN 53479	1,44 g/cm ³
Formbeständigkeit nach Vicat (Methode B)	DIN 53460	80 °C
E – Modul Biege:		1272 N/mm ²
Grenzbiegespannung		71,6 N/mm ²
Kerbschlagzähigkeit	DIN 53453	18 mJ/mm ²
Beständigkeit gegen Säuren und Laugen		
Schwefelsäure	bis 60 %	beständig
Essigsäure	bis 10 %	beständig
Salzsäure	bis 37 %	beständig
Natronlauge	bis 10 %	beständig
Öle und Fette		beständig
Benzin		beständig
Lösungsmittel		
z.B. Cyclohexanon		nicht beständig
Tetrachlorkohlenstoff		nicht beständig
Essigester		nicht beständig

Die genannten Daten sind Mittelwerte aus unseren laufenden Qualitätsprüfungen. Sie befreien den Abnehmer nicht von eigenen Prüfungen, insbesondere hinsichtlich der Eignung des Produkts für einen speziellen Einsatzzweck.

APU Schönberg GmbH
 Qualitätssicherung